

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 8280-90 Black** 厂商: **Sylvin** 品牌: **Compounds**

|      |   |      |           |
|------|---|------|-----------|
| 材料标识 | PVC   | 颜色   | 黑色/Black  |
| 厂商品牌 | Compounds                                     | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding |      |           |

| 物理性能 | 测试标准      | 数据   | 单位                |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重   | ASTM D792 | 1.52 | g/cm <sup>3</sup> |

| 硬度     | 测试标准       | 数据 | 单位 |
|--------|------------|----|----|
| 邵氏A10s | ASTM D2240 | 90 |    |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位   |
|-------|-----------|--------|------|
| 拉伸强度  |           |        |      |
| 23°C  | ASTM D638 | 13.4   | Mpa  |
| 断裂伸长率 |           |        |      |
| 23°C  | ASTM D638 | 230    | %    |
| 撕裂强度  |           |        |      |
| 垂直方向  |           | 70.1   | KN/m |

| 热性能    | 测试标准 | 数据  | 单位 |
|--------|------|-----|----|
| 维卡软化温度 |      |     |    |
| 熔融温度   |      | 176 | °C |